



COLLE BLANCHE R41 D3

Réf. 009527

DESCRIPTION

Colle vinylique d'assemblage et de placage à prise rapide. Usage intérieur et extérieur. Excellente résistance à l'humidité : classement D3 selon norme NF 204-205. Non toxique, ininflammable. N'abime pas le tranchant des outils, ne tache pas. Temps de pressage à 20°C : 15 à 20 min sur bois tendres et 20 à 30 min sur bois durs. Temps de pressage à 60°C : 3 à 4 min pour stratifiés (6/10e) sur panneaux bois. Température de stabilisation minimum à 20°C : 4 heures. Température minimum d'utilisation +7°C. Temps ouvert : 4 à 8 min à 20°C. Encollage : appliquer la colle sur le support en couche mince et régulière au pinceau, spatule, brosse, rouleau ou encolleuse. Le simple encollage est généralement suffisant. Pour les assemblages de bois durs et exotiques, il est conseillé d'appliquer la colle sur les deux faces. Il y a risque de rouille au contact de métal non traité. Les supports doivent être à 15°C environ avant encollage. Consommation : encollage simple face : 100 à 150 g/m² pour des collages de surfaces et 150 à 200 g/m² pour des collages de bois massifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - COLLES VINYLIQUES
- **Type** - Blanche
- **Présentation** - Biberon
- **Désignation** - Colle
- **Contenance** - 750 g

