



## COLLE NÉOPRÈNE AGOPLAC LIQUIDE

Réf. 009489

### DESCRIPTION

Colle néoprène pour le collage de caoutchouc, cuir, liège, bois, mousses souples, polyester et polyuréthane, feutres entre eux et sur différents supports : bois, métaux, ciment. Spécialement formulée pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (agglomérés, MDF, bois ...). Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé ni de PVC plastifié. Environ 120 à 150 g/m<sup>2</sup>. Laisser les collages se stabiliser pendant 4 heures au minimum. La force maximale de collage est obtenue après 72 heures environ. Nettoyage avec AGOSOLVANT (031997 bidon 1 L., 031996 bidon 5 L.).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - COLLE CONTACT APP. MANUELLE
- **Type** - Néoprène
- **Présentation** - Seau / bidon
- **Désignation** - Colle
- **Contenance** - 5 litres