COLLE POLYURÉTHANE 3100 MONO SPÉCIALE MARINE ET MENUISERIE EXTÉRIEURE

Réf. 071850

DESCRIPTION

Colle polyuréthane monocomposante, classée D4. Utilisation : collage de bois exotiques et gras. Collages divers en agencement de bateaux… Collage de bois sur lui-même et sur d'autres matériaux, tels que plâtre, plaque de plâtre, métal, brique, béton ou ces matériaux entre eux à conditions que lun des deux contienne de lhumidité. Collage de mousse isolante rigide ou de panneaux de laine minérale sur plaque de plâtre avec ou sans pare-vapeur, fibre-ciment, panneaux agglomérés, tôles, bois. Temps de pressage à 20°C : 8 à 12 heures. Temps de prise finale : 72 heures. Consommation : 120 à 250 g/m²; pour les matériaux poreux, une quantité plus importante peut s'avérér nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille -** COLLES POLYURÉTHANES
- **Type -** PU
- **Présentation -** Biberon
- **Désignation -** Colle
- **Couleur -** Brun
- **Contenance -** 750 g